


## webercol plus



- Tegel op tegel zonder grondlaag
- 2 lijmen in 1: vloeibare of normale consistentie
- Unieke verwerkbaarheid



Zeer flexibele tegellijm met verbeterde hechting

### GEbruik

- plaatsen van tegels en natuursteen met alle porositeit, van kleine tot grote formaten, op muren en vloeren binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie, ook verwerkbaar in vloeibare consistentie

### GEbruikSLIMIETEN

- gebruik webercol plus niet :
- op muren bedekt met een dunne uitvlaklaag
- op speciale ondergronden (metaal, polyester, ...)
- op weinig cohesieve ondergronden
- op betonplaat met curing compound
- voor het kleven van harsgebonden tegels, XXL-tegels en van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden

### GEbruikSVoorzorgen

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

### VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : 5 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : van 12 tot 24 uren
- zetdikte : van 2 tot 15 mm

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

### PRESTATIES

- classificatie C2TE S1
- initiële hechting :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- hechting na inwerking van warmte :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- hechting na inwerking van water :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- hechting na vorst/dooi cycli :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- transversale vervorming :  $> 2,5 \text{ mm}$

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

### VoORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen steeds droog, zuiver, stevig, stabiel, gezond en cohesief te zijn
- verwijder alle sporen van vet, oliën en cementmelk
- ontstof door stofzuigen
- steek dunne uitvlaklagen (dunner dan 3 mm) af
- gipsondergronden dienen droog (vochtgehalte  $< 1\%$ ), niet gepolijst en stofvrij te zijn. Krab of schuur deze indien nodig om de polijstfilm te verwijderen
- beng op anhydrietdekvloer (geschuurd en ontstof) en lichtbeton, op te poreuze cementondergronden en gips, eerst de gron-

- slaag weberprim tac aan. Laat 1 tot 4 uren drogen
- vul eventuele gaten of belangrijke oneffenheden, tenminste 48 uren vóór het verlijmen op of vlak uit. Plaatselijk uitvlakken tot 10 mm kan met webercol plus uitgevoerd worden
- breng op houten ondergronden (houten platen, oud verlijmd mozaïekparket) en hard vinyl de grondlaag weberprim bond mono aan. Laat 1 tot 3 uren drogen. weberprim bond mono blijft licht kleverig
- schuur bestaande geglazuurde tegels met grove korrel

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon of op warme ondergronden, op vloerverwarming in werking (schakel de verwarming 48 uren voordien uit)

### **AANBRENGEN**

- maak met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 7,5 l (normale consistentie) tot 9 l (vloeibare consistentie) zuiver water per zak van 25 kg
- laat 5 minuten rusten
- breng webercol plus op de ondergrond aan en kam vervolgens in een gelijke laagdikte uit, met een aan het tegelformaat en de vlakheid van de ondergrond aangepaste getande spaan
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorzie bij vloerverwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- verzeker een goede overdracht onder de tegels en verdrijf alle lucht door de tegels aan te kloppen of goed aan te drukken
- raadpleeg bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fiche van de tegels of raadpleeg ons
- verwijder, naarmate het werk vordert, sporen van webercol plus op de tegels met een vochtige spons

### **AANBEVELINGEN**

- gebruik webercol plus wit voor tegelwerken gevoegd met een witte of lichte voegmortel, of voor natuursteen
- bij cementgebonden tegels en cementcomposiettegels steeds de technische fiche van tegels raadplegen of ons raadplegen
- de lijmoeverdracht moet minimaal 80% zijn. Controleer regelmatig de lijmoeverdracht
- voorzie bij vloerverwarming, buitenbetegeling en vlekgevoelige natuursteen een lijmoeverdracht van 100%
- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- bewaar webercol plus max. 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, beschermd tegen vocht

### **VERPAKKINGEN**

- zak van 5 en 25 kg

### **KLEUR**

- wit en grijs

### **VERBRUIK**

- van 2,5 tot 3 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de lijmkam

### **GEREEDSCHAP**

- truweel, getande spaan, traagdraaiende elektrische menger

### **BEWARING**

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

### **TOEGELATEN ONDERGRONDEN**

ONDERGROND	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
<b>BINNENMUUREN / DROGE OF HALFVOCHTIGE LOKALEN</b>				
beton, cement - of bastaardbepleistering	x	x	x	
verlijmd kalkzandsteenblokken * en cellenbeton *	x	x	x	
gipsbepleistering *, gipsblokken *	x	x	x	
gipskartonplaten (normaal, waterwerend of glasvezelversterkt)	x	x	x	
vezelcementplaten (hou rekening met gewicht van de tegels), geëxpandeerde glasplaten	x	x	x	
afgeschuurde verf of betegeling (op cementondergrond)	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	
terracotta (op cementondergrond)	x			
<b>BINNENMUUREN / VOCHTIGE LOKALEN</b>				
cementbepleistering, beton	x	x	x	
terracotta op cementondergrond	x			
betegeling op cementondergrond	x			
systeem ter bescherming tegen water onder tegels webersys dry	x	x	x	
waterdichtingsmembraan type webersys dry GOLD	x	x	x	
<b>BINNENMUUREN / ZEER VOCHTIGE LOKALEN</b>				
beton	x	x	x	
cementbepleistering	x	x	x	

BINNENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat, cementdekvloer	x	x	x	
vloerverwarming met warm water	x	x	x	
elektrische vloerverwarming in dekvloer	x	x	x	
anhydriedekvloer *	x	x	x	
lichtbeton * -dekvloer * (densiteit > 0,65)	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op houten ondergrond	x	x	x	
betegeling, vloerverf of harsvloeren op cementondergrond	x	x	x**	
hard vinyl op cementondergrond **	x	x		
houten platen : multiplex WBP **, spaanplaat type B ** of OSB **	x			
oud verlijmd mozaïekparket **	x			
gezandstraalde asfaltdekvloer **	x			
beklede geëxtrudeerde PS-platen	x	x	x	
gipsvloerplaten *	x	x	x	
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan	x	x	x	
BUITENVLOEREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
betonplaat	x	x	x	
cementdekvloer	x	x	x	
vloeregalisatiemortel op cementondergrond	x	x	x	
gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	x	x		
flexibel waterdichtings- en ontkoppelingsmembraan	x	x	x	
BUITENMUREN	KLEIN	MEDIUM	GROOT	XXL
beton, cementbepleistering (steenstrips tot 28 meter)	x***	x***		
beton (tegels tot 28 meter)	x***	x***		
beton, cementbepleistering (natuursteen tot 28 meter)	x***	x***		

 \* na grondlaag weberprim tac

 \*\* na grondlaag weberprim bond

 \*\*\* raadpleeg weber

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²